

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 03-174018

(43)Date of publication of application : 29.07.1991

(51)Int.Cl.

D01F 9/127

C01B 31/02

D01F 9/133

D01F 11/12

D01F 11/16

(21)Application number : 02-076556

(71)Applicant : HYPERION CATALYSIS INTERNATL INC

(22)Date of filing : 26.03.1990

(72)Inventor : TENNENT HOWARD G

(30)Priority

Priority number : 84 678701 Priority date : 06.12.1984 Priority country : US

(54) CARBON FIBRILS, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain carbon fibrils having a cylindrical form, a large surface area, a high Young's modulus of elasticity and a high tensile strength, suitable for structural material for reinforcing and electrical conductivity enhancer or the like by bringing metal-containing particles into contact with a gaseous, carbon-containing compound at specific conditions.

CONSTITUTION: The cylindrical carbon fibrils having 3.5-70 nm diameter and length greater than 102 times the diameter are produced by mixing metal-containing particles preferably particles containing a metal such as iron supported on an aluminum supporter or the like) and a gaseous, carbon-containing compound (preferably benzene or the like) in a ratio on a dry weight basis of metal-containing compound to carbon-containing particle of 1:100, by reacting the mixture in the existence of a compound (preferably CO₂ or the like) generating a gaseous product by reaction with carbon, and preferably by heating with electromagnetic waves to 850-1,200° C preferably under the atmospheric pressure.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

第2588626号

(45) 発行日 平成9年(1997) 3月5日

(24) 登録日 平成8年(1996) 12月5日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
D 0 1 F	9/127		D 0 1 F	9/127

発明の数1 (全 11 頁)

(21) 出願番号 特願平2-76556
(62) 分割の表示 特願昭61-500094の分割
(22) 出願日 昭和60年(1985) 12月4日

(65) 公開番号 特開平3-174018
(43) 公開日 平成3年(1991) 7月29日

(31) 優先権主張番号 6 7 8, 7 0 1
(32) 優先日 1984年12月6日
(33) 優先権主張国 米国 (U S)

審判番号 平7-25016

(73) 特許権者 999999999
ハイビリオン・カタリシス・インターナ
ショナル・インコーポレイテッド
アメリカ合衆国、マサチューセッツ・
02173、レキシントン、スプリング・ス
トリート・128

(72) 発明者 ハワード・ジー・テネット
アメリカ合衆国、ペンシルヴェニア・
19348、ケネット・スクウェア、チャ
ンドラー・ミル・ロード・301

(74) 代理人 弁理士 川口 義雄 (外1名)

合議体
審判長 小原 英一
審判官 河合 厚夫
審判官 平田 和男

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 炭素フィブリル、その製造方法及び該炭素フィブリルを含有する組成物

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】 直径約3.5～約70nmの鉄、コバルト及びニッケルから選ばれる金属含有粒子と気体状の炭化水素からなる炭素含有化合物と温度約850℃～約1200℃の範囲で約1/10気圧から約10気圧の範囲の適当な圧力下で約10秒から約180分の範囲の適当な時間熱炭素がフィブリル表面に実質的に析出しない条件で接触させるステップから成り、炭素含有化合物対金属含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約100:1であることを特徴とする、約3.5～約70nmの範囲の実質的に一定の直径をもち、直径の約10²倍以上の長さをもち、規則的に配列した炭素原子の実質的に連続な層の多層から成る外部領域と内部コア領域とを有しており、各層とコアとがフィブリルの円柱軸に実質上同心的に配置されており、前記規則的に配列した炭素原子の各層は、C軸がフィブリルの円柱軸に実質的

に直交している黒鉛質からなる、実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。

【請求項2】 金属含有粒子と炭素含有化合物との接触が、炭素と反応して気体状生成物を生成し得る化合物の存在下で行なわれることを特徴とする請求の範囲1に記載の方法。

【請求項3】 炭素と反応し得る化合物が、CO₂、H₂又はH₂Oであることを特徴とする請求の範囲2に記載の方法。

【請求項4】 炭化水素が酸素を含むことを特徴とする請求の範囲1に記載の方法。

【請求項5】 酸素含有炭化水素が、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メタノール、エタノール又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲4に記載の方法。

【請求項6】 炭化水素が芳香族であることを特徴とする

請求の範囲1に記載の方法。

【請求項7】芳香族炭化水素がベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲6に記載の方法。

【請求項8】炭化水素が非芳香族であることを特徴とする請求の範囲1に記載の方法。

【請求項9】炭化水素がメタン、エタン、プロパン、エチレン、プロピレン、アセチレン又はその混合物であることを特徴とする請求の範囲8に記載の方法。

【請求項10】金属含有粒子が、化学的に適合性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする請求の範囲1に記載の方法。

【請求項11】支持体がアルミナであることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

【請求項12】支持体が炭素であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

【請求項13】支持体がケイ酸塩であることを特徴とする請求の範囲10に記載の方法。

【請求項14】ケイ酸塩がケイ酸アルミニウムであることを特徴とする請求の範囲13に記載の方法。

【請求項15】接触時間が約10秒～約180分間であり、圧力が約1/10気圧～約10気圧であり、金属含有粒子が鉄含有粒子であり、炭素含有化合物がベンゼンであり、温度が約900℃～約1150℃であり、ベンゼン対鉄含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約1000:1であることを特徴とする請求の範囲1に記載の方法。

【請求項16】接触時間が約180分間であり、圧力が約1気圧であり、炭素含有化合物が容量比約9:1の水素：ベンゼン混合物の形態のベンゼンであり、温度が約900℃であることを特徴とする請求の範囲15に記載の方法。

【請求項17】接触時間が約1分～約5分間であり、圧力が約1気圧であり、炭素含有化合物が容量比約9:1の水素：ベンゼン混合物の形態のベンゼンであり、温度が約1100℃であることを特徴とする請求の範囲15に記載の方法。

【請求項18】鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする請求の範囲15に記載の方法。

【請求項19】耐火性支持体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする請求の範囲18に記載の方法。

【請求項20】鉄含有粒子と気体状ベンゼンとを温度約900℃～約1150℃、接触時間約10秒～約180分間、圧力約1/10気圧～約10気圧で接触させるステップから成り、ベンゼン対鉄含有粒子の乾燥重量の比が少なくとも約1000:1であることを特徴とする請求の範囲1に記載の方法。

【請求項21】接触時間が約180分間であり、圧力が約1気圧であり、ベンゼンが容量比約9:1の水素：ベンゼン混合物の形態であり、温度が約900℃であることを特

徴とする請求の範囲20に記載の方法。

【請求項22】接触時間が約1分～約5分間であり、圧力が約1気圧であり、ベンゼンが容量比約9:1の水素：ベンゼン混合物の形態であり、温度が約1100℃であることを特徴とする請求の範囲20に記載の方法。

【請求項23】鉄含有粒子が化学的に適合性の耐火性支持体に担持されていることを特徴とする請求の範囲20に記載の方法。

【請求項24】耐火性支持体がアルミナまたは炭素であることを特徴とする請求の範囲23に記載の方法。

【請求項25】金属含有粒子と気体状炭素含有化合物とを適当な圧力下で適当な時間接触させるステップから成り、金属含有粒子が約850℃～約1800℃の範囲の温度で独立に加熱されること及び該粒子の温度が気体状炭素含有化合物の温度より高いことを特徴とする請求の範囲1に記載の実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法。

【請求項26】粒子が電磁波で加熱されることを特徴とする請求の範囲25に記載の方法。

【請求項27】各フィブリルの直径が別のフィブリルの各々の直径に実質的に等しいことを特徴とする請求の範囲1に記載の方法。

【請求項28】金属含有粒子が予じめ形成されていることを特徴とする請求の範囲1に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

発明の背景

本発明は、高い表面積、高い弾性ヤング率及び高い引っ張り強さを有する黒鉛質炭素フィブリルの製造方法に係る。より特定的には、本発明は従来の費用のかかる黒鉛化温度（約2900℃）を必要とすることなく、安価で入手し易い炭素先駆物質から触媒反応により成長させた前記フィブリルの製造方法に係る。

繊維強化型複合材料は、特に強度、剛さ及び靱性のような機械的特性がその個々の成分又は他の非複合材料の特性に比較して優れているので、次等に重要視されつつある。炭素繊維から形成された複合体は単位重量当たりの強度及び剛さが優れているので、航空宇宙学及び運動用品の分野で急速に使用されつつある。しかしながら、コストが高いためにその使用の拡大が阻まれている。

炭素繊維は、現在、最終フィラメントにおいて炭素原子の異方性（anisotropic、異なった方向の異なった物理的性質を有していること）シートの良好な配向が確保されるように、注意深く維持されたテンション下で先駆動物質有機ポリマー、特にセルロース又はポリアクリロニトリルの連続フィラメントを制御下に熱分解することにより形成されている。炭素繊維のコストが高いのは、予じめ成形される有機繊維のコスト、炭化における重量損失、炭化速度が遅く設備が高価であること、及び連続フィラメントを破壊させないように細心の取り扱いが必要であるためである。

先駆物質フィラメントのコスト及び重量損失を減少さ

せるために、炭化水素ピッチファイバーを紡糸及び炭化する方法が懸命に開発されている。これまでのところ、最終生成物中に炭素原子シート の正しい配向を確保するために必要なピッチ前処理、紡糸条件及び後処理は、有機ポリマーを使用する従来方法とほぼ同程度の費用がかかっている。高い配向及び最良の特性を得るためには、どちらの方法も連続フィラメントを使用しなければならない。繊維直径には6～8マイクロメートルの事実上の下限があり、これより小さいと紡糸及び後処理で過度の繊維破壊が生じる。

炭素繊維形成に関する全く別のアプローチとして、例えばCO/H₂、炭化水素及びアセトンのような各種の炭素含有気体を金属表面で触媒分解して炭素フィラメントを製造する方法がある。これらのフィラメントは多様な形態(例えば直線状、ねじれ状、螺旋状、分枝状)及び直径(例えば数十オングストロームから数十ミクロンの範囲)を有している。一般に、いくつかのフィラメント形態の混合物が得られ、しばしば他の非フィラメント状炭素と混合されている(Baker and Harris, Chemistry and Physics of Carbon, Vol.14, 1978参照)。しばしば、最初に形成された炭素フィラメントは、余り組織化されていない熱炭素(thermal carbon)の皮膜を有している。強化用として必要な高い強度及び弾性率の特性を備えるのは、繊維軸に対して垂直なC軸で配向された比較的広い黒鉛質領域を有しており且つ熱炭素皮膜をほとんど又は全くもたない比較的直線状のフィラメントのみに限られる。

フィラメント状炭素の形成について記載しているほとんどの報告は、形成されたフィラメントの具体的な形態について述べていないので、フィラメントが強化用として好適であるか否かを判断することは不可能である。例えば、Baker他は英国特許第1499930号(1977)中において、触媒粒子上で675～775℃でアセチレン又はジオレフィン分解すると炭素フィラメントが形成させることを開示している。しかしながら、これらのフィラメントの構造については何ら記載していない。ヨーロッパ特許出願EP56004号(1982年)中でTates及びBakerはFeOx担体上でフィラメント状の炭素を形成することについて記載しているが、形成された炭素フィラメントの構造については同様に何らの情報も開示していない。Bennett他の英国Atomic Energy Authority Report AERE-R7407中でアセトンの触媒分解からフィラメント状の炭素を形成することについて記載しているが、形成された炭素の形態、従って強化用として好適であるかどうかについては同様に何ら示唆していない。

いくつかの研究者のグループは、炭化水素の触媒分解により直線状の炭素フィラメントを形成することを開示している。Oberlin, Endo及びKoyamaは、ベンゼンのような芳香族炭化水素を約1100℃の温度で金属触媒粒子により炭素繊維に転換することを報告している(Carbon 14:

133(1976))。この炭素フィラメントは、ほぼ触媒粒子の直径に等しい規則的に配列された黒鉛質コアと、これを包囲するほとんど組織化されていない熱炭素の皮膜を含んでいる。最終フィラメント直径は0.1～80ミクロンの範囲である。筆者らは、黒鉛質コアが急速に触媒反応によって成長し、熱炭素がコア上に析出すると述べているが、2つの工程が「統計的に共存するので」分離することができないとも述べている(Journal of Crystal Growth 32335(1976))。熱炭素で被覆されたままの繊維は強度及び剛性が低く、複合体の強化充填材として有効ではない。フィラメント全体を高度に規則的に配列された黒鉛質炭素に転換するには、付加的な2500～3000℃の高温処理が必要である。この方法は、予じめ成形されている有機繊維をテンション下で熱分解することの困難性及び費用がかかるという問題を改良するかもしれないが、繊維成長及び高温黒鉛化の2段階の工程を必要とするという欠点がある。更に、筆者らは重要な触媒製造について何ら記載しておらず、触媒粒子は他から入手したものであるように思われる。より最近の研究では触媒粒子の製造が開発されているが、この場合も触媒コア成長と熱炭素析出との2工程は分離していない(Extended Abstracts, 16th Biennial Conference on Carbon: 523(1983))。

Tibbettsは、304型ステンレス鋼管内で950～1075℃の温度で天然ガスの熱分解により直線状の炭素繊維を形成することについて記載している(Appl. Phys. Lett. 42(8): 666(1983))。繊維は、まず触媒反応により繊維の長さが増加し次に炭素の熱分解析出により厚さが増加するというKoyama及びEndoと同様の2段階で成長することが報告されている。Tibbettsは、この2段階が「オーバーラップ」していること及び熱分解によって析出する炭素を含まないフィラメントを成長させることができないと述べている。更に、Tibbettsのアプローチは少なくとも2つの理由で工業的には実施不可能である。まず、鋼管の遅い炭化(典型的には約10時間)の後にしか繊維の成長開始されず、従って全体的な繊維製造速度が遅くなる。第二に、反応管は繊維形成工程で消費されるので、工業的規模での実施は困難でありまた費用もかかる。

触媒反応により、炭化水素先駆物質を、熱分解によって析出する熱炭素を実質的に含まない炭素フィラメントに転換できること、従って従来技術中でフィラメントの長さ成長段階と「オーバーラップ」及び「共存する」として報告されている太さ成長段階を回避できることが、本発明に於いて予期せずして発見された。この結果、マトリックスの強化、非常に高い表面積を有する電極材料の製造及び電磁波から物体を保護するのに有効な強度の高いフィブリルを直接形成することが可能になる。

発明の要約

本発明は、約3.5～約70ナノメートル、例えば約7～2

5ナノメートルの実質的に一定の直径と、直径の約 10^2 倍以上の長さ、規則的に配列された炭素原子の多数の本質的に連続する層から成る外側領域と、別個の内側コア領域とにより特徴付けられる本質的に円柱形の個々の炭素フィブリルの製造方法に係り、前記層及びコアの各々はフィブリルの円筒軸に関して実質的に同心状に配置されている。好ましくは、フィブリル全体は熱炭素被膜を実質的に含まない。

フィブリルの内側コアは中空であり得るか、又は外側領域の規則的に配列された炭素原子よりも規則性が低い。外側領域の規則的に配列された炭素原子は、本質的に黒鉛質の性質を有する。

本発明のフィブリルは、約850℃～約1200℃の温度で好適な時間好適な圧力で、好適な金属含有粒子を好適な気体状炭素含有化合物と接触させることにより製造され得、炭素含有化合物と金属含有粒子との乾燥重量比は少なくとも約100:1とする。

金属含有粒子と炭素含有化合物との接触は、炭素と反応して気体生成物を生成することの可能な化合物、例えば CO_2 、 H_2 又は H_2O の存在下で実施され得る。

好適な炭素含有化合物は、例えばベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はこれらの混合物のような芳香族炭化水素、例えばメタン、エタン、プロパン、エチレン、プロピレンもしくはアセチレン又はこれらの混合物のような非芳香族炭化水素、及び例えばホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、アセトン、メタノールもしくはエタノール又はこれらの混合物のような酸素含有炭化水素等の炭化水素、更には一酸化炭素を包含する。

好適な金属含有粒子は、約3.5～約70ナノメートルの直径を有する鉄、コバルト又はニッケル含有粒子であり得る。

このような粒子は、例えばアルミナ、炭素、又はケイ酸アルミニウムを含むケイ酸塩の支持体のような化学的に適合性の耐火性支持体上に担持され得る。

一具体例において、金属含有粒子の表面は例えば電磁波により約850～約1800℃の温度まで独立して加熱され、粒子の温度を気体状炭素含有化合物の温度よりも高くなる。

特定の具体例では、約1/10気圧～約10気圧の圧力で約10秒～約180分の間、金属含有粒子を炭素含有化合物と接触させる。この具体例では、金属含有粒子は鉄含有粒子であり、気体状炭素含有化合物はベンゼンであり、反応温度は900℃～1150℃、炭素含有化合物と金属含有化合物との比は約1000:1より大となる。接触は気体状水素の存在下で実施され得る。更に、鉄含有粒子は例えばアルミナ又は炭素の化学的に適合性の耐火性支持体上に担持され得る。

上記方法及び該方法により製造される炭素フィブリル

に加えて、本発明は更に、実質的に均一な複数の本質的に円柱形の炭素フィブリルの製造方法に係り、該方法は、約850℃～約1200℃の温度で好適な圧力で好適な時間、好適な金属含有粒子を好適な気体状炭素含有化合物と接触させることから成り、炭素含有化合物と金属含有粒子との乾燥重量比は少なくとも約100:1とする。好ましくは、こうして製造されたフィブリルの各々は相互に実質的に等しい直径を有している。一具体例において、金属含有粒子は予じめ形成されている。

フィブリルは例えば有機ポリマー、無機ポリマー又は金属のマトリックスを有する複合体で使用するができる。一具体例においてフィブリルは強化用に構造材料に配合される。別の具体例においてフィブリルは材料の電気又は熱伝導率を増加させるため、電極又は電解コンデンサプレート の表面積を増加させるため、触媒の支持体を提供するため、又は物体を電磁波から保護するために使用され得る。

発明の詳細な説明

本発明では本質的に円柱状(cylindrical)の炭素フィブリルを製造し得る。このフィブリルは約3.5から約70ナノメートルのほぼ一定の直径と、直径の約 10^2 倍以上の長さ、規則的炭素原子の多層からなる外側領域と、別個の内部コア領域とを有し、前記層及びコアの各々がフィブリルの円柱軸を中心に同心的に配置されることを特徴とする。フィブリルは全体が熱炭素被膜を実質的に有さないのが好ましい。「円柱状」という用語はここでは広い幾何学的意味、即ち1つの固定直線と平行に移動し且つ1つの曲線と交差する直線によって描かれる面という意味で使用される。円又は楕円は円柱体が有し得る多くの曲線のうちの2つにすぎない。

前記フィブリルの内部コア領域は中空であり得、又は外側領域の規則的炭素原子(ordered carbon atoms)より不規則的な炭素原子を含んでいることもあり得る。ここで使用する「規則的炭素原子」という表現はC軸がフィブリルの円柱軸とほぼ直交するように黒鉛質領域を意味する。

一具体例では、フィブリルの長さはそのフィブリルの直径の約 10^2 倍より大きい。別の具体例ではフィブリルの長さはそのフィブリルの直径の約 10^4 倍より大きい。一具体例ではフィブリルの直径は約7から約25ナノメートルの間である。別の具体例では内部コア領域は約20ナノメートルより大きい直径を有する。

より特定のには、実質的に円柱状の個々の炭素フィブリルを製造するための本発明の方法は、適切な時間の間適切な圧力で触媒、即ち適切なバラバラの金属含有粒子を適切な前駆物質、即ち適切な気体状炭素含有化合物に約850℃から約1200℃の温度で接触させることからなる。炭素含有化合物(前駆物質)対金属含有粒子(触媒)の乾燥重量ベースの比は少なくとも約100:1が適切である。

本発明では反応パラメータを適切に組み合わせれば種々の炭素含有化合物を適切な前駆物質として使用し得ると考えられる。ここで例示する一具体例では、前駆物質がベンゼンである。他の適切な前駆物質としては炭素水素及び一酸化炭素が考えられる。炭化水素前駆物質は芳香族、例えばベンゼン（本明細書の実施例）、トルエン、キシレン、クメン、エチルベンゼン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン又はこれらの混合物であってよい。あるいは、前記炭化水素は非芳香族、例えばメタン、エタン、プロパン、エチレン、プロピレンもしくはアセチレン又はこれらの混合物であってもよい。前記炭化水素はまた酸素を含むもの、例えばメタノールもしくはエタノールのごときアルコール、アセトンのごときケトン、及びホルムアルデヒドもしくはアセトアルデヒドのごときアルデヒド、又はこれらの混合物であってもよい。

特定前駆物質以外の重要な反応パラメータとしては、触媒の組成及び前処理、触媒サポート、前記物質温度、触媒温度、反応圧力、滞留時間もしくは成長時間、並びに供給組成物が挙げられる他、任意の希釈剤（例えばA_n）、もしくは炭素と反応して気体生成物を発生させる化合物（例えばCO₂、H₂又はH₂O）の存在及び濃度が挙げられる。反応パラメータは相互依存性が極めて強く、反応パラメータの適切な組み合わせは特定前駆物質即ち炭素含有化合物に依存すると考えられる。

また、反応パラメータを適切に組み合わせれば種々の遷移金属含有粒子を適切な触媒として使用し得ると考えられる。現時点で好ましい一具体例では、金属含有粒子が約3.5から約70ナノメートルの直径を有し且つ鉄、コバルトもしくはニッケル、又はこれらの合金もしくは混合物を含む粒子からなる。

一つの実施態様では、炭素と反応して気体生成物を生じ得る化合物の存在下で前記金属含有粒子を炭素含有化合物に接触させる。このような実施態様では、炭素と反応し得る化合物がCO₂、H₂又はH₂Oからなる。

触媒粒子は適度に均等な直径を有し且つ互いに分離しているか、又は少なくとも結合の弱い集合体として結合し合うにすぎないことが望ましい。これら粒子は適切な前処理を介して、又は反応条件下で容易に活性化できれば、反応器に導入する前に活性形態を有していなくてもよい。一連の特定前処理の条件は使用する触媒及び炭素含有化合物に依存し、且つ他の前記反応パラメータにも依存し得る。これら前処理条件の一例を下記の実施例で示した。金属含有粒子は最適な物理的形態として、金属の酸化物、水酸化物、炭酸塩、カルボン酸塩、硝酸塩、等の形態で析出し得る。そのためには極めて小さい均等粒子を析出し且つ安定化させるための良く知られたコロイド技術を使用し得る。例えば、水和酸化第2鉄を容易に分散し得る直径数ナノメートルの均等球体の形態に析出させるSpiro他の技術は触媒の調製に極めて適してい

る。J.Am.Chem.Soc.8(12):2721-2726(1966);89(2):5555-5559及び5559-5562(1967年)参照。これらの触媒粒子は化学的に適合する耐火性支持体の上に析出させ得る。この支持体は反応条件下で堅固でなくてはならず、触媒にとって有毒でなく且つ形成後のフィブリルから容易に分離できるようなものでなくてはならない。アルミナ、炭素、石英、ケイ酸塩及びケイ酸アルミニウム、例えばムライトはいずれも適切な支持体材料である。取出しを容易にすべく、これら支持体は好ましい物理的形態として、反応器からの出し入れが簡単な薄いフィルム又はプレートの形成を有する。

小さい金属粒子は反応器内での金属含有蒸気の熱分解によって形成することもできる。例えば、フェロセン蒸気からは鉄粒子を形成し得る。この方法はフィブリル成長が反応器全体にわたって開始され、触媒粒子はサポート上に導入する場合より大きな生産性が得られるという利点を有する。

反応温度は触媒粒子がフィブリル形成活性を示す程十分に高くなければならないが、気体状炭素含有化合物の熱分解炭素の形成を伴う大きな熱分解が生じないように十分低くなくてはならない。正確な温度範囲は使用する特定触媒系及び気体状炭素含有化合物に依存する。例えば、ベンゼンは運動論的には約1100℃まで熱的に安定しており、メタンは約950℃まで、アセチレンは約500℃まで安定している。気体状炭素含有化合物の熱分解が活性フィブリル形成触媒に必要な温度の近傍又はそれより低い温度で生起する場合には、触媒粒子を気体炭素含有化合物の温度より高い温度に選択的に加熱し得る。この選択的加熱は例えば電磁波によって行ない得る。

本発明の炭素フィブリルは任意の所望圧力で製造でき、最適圧力は経済上の配慮によって左右される。反応圧力は好ましくは1/10から10atmの間である。反応圧力はより好ましくは大気圧である。

一つの実施態様では、適切な鉄含有粒子とベンゼン（気体）とを約9:1の水素：ベンゼン混合物中約900℃の温度で約180分間約1atm.の圧力で接触させることによってフィブリルを形成する。炭素含有化合物対鉄含有粒子の乾燥重量ベースの比は約1000:1より大きい。別の実施態様では、適切な鉄含有粒子とベンゼン（気体）とを約9:1の水素：ベンゼン混合物中約1100℃の温度で約1分から約5分間約1atm.の圧力で接触させることによりフィブリルを形成する。乾燥重量ベースの炭素含有化合物対鉄含有粒子の比は約1000:1より大きい。この方法の好ましい実施態様では、鉄含有粒子を前述の如き化学的に適合した耐火性支持体に担持する。この耐火性支持体は好ましくはアルミナである。

本発明のフィブリルは成長すると極めて黒鉛的になる。個々の黒鉛質炭素層が木の年輪又は六角形の網目の金網を巻いたもののように、繊維の長手軸を中心に同心的に配置される。通常は直径数ナノメートルの中空コア

が存在し、このコアはより不規則な炭素で部分的又は全体的に埋められることもある。コアの範囲の各炭素層は数百ナノメートルにもわたって延在し得る。隣接層の間隔は高解像度電子顕微鏡検査によって測定し得、単結晶黒鉛に見られる間隔、即ち約0.339~0.348ナノメートルをほんの少し上回るにすぎないはずである。

このような小さいフィブリルの物理的特性を直接測定する方法は無い。しかしながら前記フィブリルを含む複合物の剛さは、より大きい十分に黒鉛化した炭素に関して測定したヤング率から予想される。

本発明は別の観点では、実質的に均一な複数の実質的に円柱状の炭素フィブリルの製法に係わる。これらのフィブリルは各フィブリルの直径が互いにほぼ等しいという意味で実質的に均等である。各フィブリルは熱的に析出した炭素を実質的に含まないのが好ましい。このような複数のフィブリルを製造する方法は、前述のごとき適切な金属含有粒子と適切な気体状炭素含有化合物とを、約850℃から約1200℃の温度で適切な時間にわたり適切な圧力下で接触させることからなる。乾燥重量ベースでの炭素含有化合物対金属含有粒子の比は少なくとも約10:1である。この方法を用いれば、実質的に均一の複数のフィブリル、例えば各が互いにほぼ等しい直径を有するようなフィブリルを得ることができる。

本発明は別の観点では、構造材料として使用される複合物を含む、前述のごとき炭素フィブリルからなる複合物に係わる。この種の複合物は熱分解もしくは非熱分解炭素又は有機ポリマー、例えばポリアミド、ポリエステル、ポリエーテル、ポリイミド、ポリフェニレン、ポリスルホン、ポリウレタンもしくはエポキシ樹脂等のマトリクスも含む。好ましい具体例としてはエラストマー、熱可塑性樹脂及び熱硬化性樹脂が挙げられる。

前記複合物のマトリクスは別の具体例では無機ポリマー、例えばセラミック材料又はポリマー無機酸化物、例えばガラスからなる。好ましい具体例としてはガラス繊維、板ガラス及び他の成形ガラス、ケイ酸塩セラミクス並びに他の耐火性セラミクス、例えば酸化アルミニウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素及び窒化ホウ素が挙げられる。

更に別の具体例では、前記複合物のマトリクスは金属である。適切な金属としては、アルミニウム、マグネシウム、鉛、銅、タングステン、チタン、ニオブ、ハフニウム、バナジウム、並びにこれらの合金及び混合物が挙げられる。

本発明の炭素フィブリルは他の種々の用途でも有用である。その一例として、電極又は電解キャパシタープレートに本発明の炭素フィブリルを1つ以上取り付けこれら電極又はプレートの表面積を増加させる方法がある。別の使用例として、本発明のフィブリルに触媒を取り付けることからなる触媒担持法もある。この触媒は電気化学的触媒であり得る。

本発明の炭素フィブリルはまた、材料の電気伝導性を向上させる方法においても有用である。この方法では電気伝導性を向上させる有効量の炭素フィブリルを当該材料に混入する。

本発明の炭素フィブリルはまた、材料の熱伝導性を向上させる方法においても使用し得る。この方法では熱伝導性を向上させる有効量の炭素フィブリルを当該材料に混入する。

本発明の炭素フィブリルは更に、物体を電磁波から遮蔽する方法でも使用される。この方法では、有効遮蔽量の炭素フィブリルを当該物体に混入する。

次に実施例を挙げて本発明をより詳細に説明する。これらの実施例は本発明の理解を助けるものとして記述したにすぎず、請求の範囲に記載のごとき本発明を限定するものではない。

実施例

材料

以下の実施例で使用した以下の材料は市販の材料である。ベンゼン(試薬品質)、 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (Baker Analyzed Crystal)、 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (Baker Analyzed Granular)、 KNO_3 (Baker Analyzed Crystal)及び NaHCO_3 (Baker Analyzed Crystal)はいずれもJ.T.Baker Chemical Company、Phillipsburg、New Jerseyの製品。CO(C.P.品質)はAir Products and Chemicals, Inc.、Allentown、Pennsylvaniaの製品。KOH(C.P.ペレット)はMallinckrodt Inc.、Lodi、New Jerseyの製品。実施例で使用した水は脱イオン水。Vycor®(登録商標)ガラス管はCorning Glass Works、Corning、New Yorkの製品である。

Davison SMR-37-1534 SRAアルミナは平均結晶子サイズ15Å、平均凝集物サイズ0.2μm、平均粒子15μmのα-ベーマイトである。

Degussa Aluminium Oxideは、表面積100m²/g、平均粒度200Å、見掛けバルク密度60g/ccのγ-アルミナである。

Cabot Sterling RV-9348炭素粉末は、最小炭素含量99.5%、表面積25m²/g、平均粒度750Å、見掛け密度161lb/ft³のファーネスブラックである。

分析

電子顕微鏡写真は全てZeiss EM-10電子顕微鏡による。

触媒調整物

実施例1:触媒1の調製

Sugimoto及びMatijevic、J.Colloid&Inter-facial Sci.44:227(1980)の方法でマグネタイト分散液を調製した。電子顕微鏡観察によれば、粒度は175~400Åの範囲であり平均粒度は約260Å(第1図及び第2図)であることが判明した。

実施例2:触媒2の調製

磁性攪拌棒を備えた4オンスの広口ガラスジャーに10

gのDavison SMR-37-1534 SRAアルミナ粉末を導入した。 H_2O 中の0.81Mの $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ を攪拌粉末に初期湿潤点まで滴下した。4.1mlが必要であった。

実施例3:触媒3の調製

実施例2で得られた湿性粉末の一部を攪拌を伴うジャーに入れたまま高温プレート上で加熱して乾燥させた。 NO_x が発生する温度より低温に維持した。

実施例4:触媒4の調製

Davison SMR-37-1534 SRAアルミナ粉末の一部をVycor®(登録商標)管で900℃の空気流中で90分間焼成した。磁性攪拌棒を備えた4オンスの広口ジャーに1.9977gの焼成 Al_2O_3 を入れた。これを攪拌しながら0.81Mの $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ の H_2O 溶液を初期湿潤点まで滴下した。0.6mlが必要であった。高温プレート上で攪拌しながら湿性粉末を乾燥した。

実施例5:触媒5の調製

蓋のできる4インチのラテックス漿液重合管で0.44gのDegussa Aluminium Oxid C(発煙 Al_2O_3)を計量した。管に蓋をしたアルゴンを通気してから1mlの0.5M KOHと1mlの2.0M KNO_3 と6mlの予め濾過した脱イオン水とを注入した。混合物にアルゴンを5分間通気し2.0mlの0.101M FeSO_4 を注入した。混合物にアルゴンを1分間通気した。管を90℃の油浴にいれアルゴン通気を5分間維持した。通気を中止し静止性消化(quiescent digestion)を開始した。(油浴温度のコントロールが不完全で温度が105℃に上がったので90℃に戻した)。消化総時間は2時間であった。

静置した系は白色沈殿物と透明な上清とに分離した。これを遠心分離し、上清を傾瀉し、沈殿物を予め濾過した脱イオン水に再度懸濁させた。この操作を2回以上繰り返した。最終上清のpHは約8.5であった。水を傾瀉し沈殿物をアルゴンを吹き込んで半乾燥し、エタノールに再度懸濁させた。

実施例6:触媒6の調製

Davison SMR-37-1534 SRAアルミナ粉末の一部をVycor®(登録商標)管にいれ900℃の空気流中で2時間焼成した。蓋のできる4インチの重合管に1gの生成物を入れ、アルミナを完全に被覆するに十分な量の1.6Mの $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液を添加した。管に蓋をし発泡が停止するまで減圧した。これを排気し、余剰の液体をMガラス焼結フィルターで濾過した。湿性ケーキをセラミックポートに入れ500℃の空気流中で1時間焼成した。

実施例7:触媒7の調製

遠心分離ボルトを用い、6.06gの $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ を50mlの予め濾過した脱イオン水に溶解した。溶液に2.52gの NaHCO_3 を添加した。発泡が停止すると溶液にアルゴンを5分間通気した。生成した Fe_2O_3 はゾルは透明溶液であった。

Cabot Sterling R V-9348炭素粉末の一部をムライト管中のVycor®(登録商標)ポートでアルゴン流下で110

0℃で1時間焼成した。これをアルゴン下で室温または放冷した。4インチの重合管に約0.25インチの層を形成するに十分な炭素を導入した。管を減圧し2mlの Fe_2O_3 を添加した。発泡が停止すると管を排気し懸濁液をMガラス焼結漏斗で濾過した。ケーキを風乾しVycor®管でアルゴン流下で500℃で1時間加熱した。

実施例8:触媒8の調製

4インチの重合管中で0.4876gの焼成Cabot Sterling R V-9348炭素粉末を減圧し2.0mlの0.81M $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液を添加した。発泡が停止すると管を排気しケーキを風乾した。

実施例9:触媒9の調製

(赤外線用KBRディスクを製造するために)ステンレスダイでCabot Sterling R V-9348の粉末を圧縮してペレットを形成した。0.12gのペレットを4インチの重合管中で減圧し(実施例7と同様にして)新しく調製した0.05mlの Fe_2O_3 ゾルを添加した。管を排気し固体を風乾した。

実施例10:触媒10の調製

4インチ重合管中で空気中で900℃で2時間焼成したDavison SMR-37-1534 SRAアルミナ0.23gを減圧し(実施例7と同様にして)新しく調製した2.0mlの Fe_2O_3 ゾルを添加した。管を排気し、M-ガラス焼結フィルターで固体を濾過した。ケーキを風乾した。

フィブリル合成実験

実施例11~33

実施例11~23はフィブリル合成実験に関する。表1は実験条件及び結果の要約である。特に注釈がなければ、フィブリル前駆物質は約9:1の水素:ベンゼン混合物の形態で使用されるベンゼンであり、ガス流速は、 H_2 及びArの場合は300ml/分、 CO/H_2 の場合は CO は300ml/分、 H_2 は100ml/分、(容量比が約9:1の) $\text{Ar}/\text{C}_6\text{H}_6$ 又は $\text{H}_2/\text{C}_6\text{H}_6$ の場合は20℃のベンゼンに通すAr又は H_2 は300ml/分である。反応器をアルゴンで少し掃気して空気と水素とを常に分離しておいた。各実験のプロトコルは同じである。このプロトコルを実施例11,15及び28に関して詳述する。

(a) 実施例11

実施例1の方法で調製した触媒を超音波によって水に分散させたセラミックポートに移した。ポートを室温の電気炉内の1インチのVycor®(登録商標)管の中央に配置した。アルゴン流下で15分間を要して触媒を室温から500℃に加熱した。この温度で気体混合物は水素:ベンゼン(9:1)混合物に変化した。この組成物を60分間で反応器に導入した。

炭化水素流を停止しアルゴンで置換し反応器を室温まで放冷した。ポートを管から取り出しポートから多量の炭素を掻き取った。この炭素を超音波によってエタノールに分散させ10μmのサンプルを電子顕微鏡で観察した。顕微鏡写真によれば、ほとんどの鉄粒子が50~150

Aの炭素被覆に封入されていた(第3図)。

(b) 実施例15

実施例2で調製した触媒をセラミックポート中で分散させた。ポートを実施例11で使したのと同じ電気炉内の1インチVycor®(登録商標)管に入れた。

炉の温度を室温から500℃に上昇させ空気下500℃に60分間維持した。反応器をアルゴンで少し掃気した。次に水素下で15分間を要して温度を500℃から900℃に上昇させ、水素流下900℃に60分間維持した。

次に気体流はベンゼン飽和水素に代えて900℃に180分間維持した。アルゴン下で室温に冷却し実施例11の手順でサンプルを調製し電子顕微鏡で観察した。電子顕微鏡写真によれば、直径100~450Åの多数のフィブリルが確認された(第4図)。

(c) 実施例28

実施例3で調製した触媒をセラミックポート中で分散させた。ポートを実施例11で使したのと同じ電気炉内の1インチのムライト管に入れた。

炉の温度を15分間を要して室温から500℃に上昇させ空気下500℃に60分間維持した。反応器をアルゴンで少し掃気した。次に水素下で20分間を要して温度を500℃から900℃に上昇させこの水素流下で900℃に60分間維持した。次に同じ水素流下で温度を更に20分間で1100℃に上昇させた。

次に気体流をベンゼン飽和水素に代えて1100℃に5分間維持した。アルゴン下で室温に冷却し実施例11の手順でサンプルを調製し電子顕微鏡で観察した。電子顕微鏡写真によれば、直径30~300Åの多数のフィブリルが確認された(第5図)。

表1: フィブリル合成実験

実施例番号	成長温度 (℃)	触媒番号	成長時間 (分)	予処理条件	フィブリル 有無
11	500	1	60	15分間で25-500℃(Ar)	無
12	750	1 ¹	420	40分間で23-750℃(Ar)	無
13	800	3	15	15分間で22-500℃(空気) 60分間500℃(空気) 15分間で500-900℃(H ₂) 60分間900℃(H ₂) 11分間で900-800℃(H ₂)	無
14	900	1*	180	20分間で26-350℃(H ₂) 15分間350℃(H ₂) 10分間で350-400℃(CO/H ₂)	有

実施例番号	成長温度 (℃)	触媒番号	成長時間 (分)	予処理条件	フィブリル 有無
				210分間400℃(CO/H ₂) 26分間で400-900℃(Ar)	
15	900	2	180	60分間500℃(空気) 15分間で500-900℃(H ₂) 60分間900℃(H ₂)	有
16	900	4	180	35分間で24-900℃(Ar) 60分間900℃(H ₂)	有
17	900	3	15	15分間で80-500℃(空気) 60分間500℃(空気) 15分間で500-900℃(H ₂) 60分間900℃(H ₂)	無
18	900	3	60	15分間で22-500℃(空気) 60分間500℃(空気) 10分間で500-750℃(H ₂) 70分間750℃(H ₂) 15分間で750-500℃(H ₂) 60分間500℃(Ar/C ₆ H ₆) 90分間500℃(H ₂) 20分間で500-900℃(H ₂)	無
19	900	9	60	30分間で90-900℃(H ₂) 60分間900℃(H ₂) 25分間900℃(Ar)	無
20	900	1	60	25分間で26-900℃(Ar)	無
21	900	1	5	20分間で220-900℃	無
22	1000	1	5	30分間で252-1000℃(Ar)	無
23	1000	1	120	85分間で31-1000℃(H ₂ /C ₆ H ₆)	無
24	1100	5	5	15分間で24-500℃(Ar) 15分間で500-900℃(H ₂) 60分間900℃(H ₂) 15分間で900-1100℃(H ₂)	無
25	1100	10	1	55分間で24-500℃(空気) 60分間500℃(空気) 30分間で500-1100℃(H ₂) 30分間1100℃(H ₂)	無
26	1100	9	1	10分間で140-500℃(Ar) 60分間500℃(Ar) 26分間で500-1100℃(H ₂) 60分間1100℃(H ₂)	無
27 ²	1100	5	5	20分間で25-500℃(Ar)	無

実施例番号	成長温度 (°C)	触媒番号	成長時間 (分)	予処理条件	フィブリル 有無
				20分間で500-900°C(H ₂) 60分間900°C(H ₂) 15分間で900-1100°C(H ₂)	
28	1100	3	5	15分間で25-500°C(空気) 60分間500°C(空気) 20分間で500-900°C(H ₂) 60分間900°C(H ₂) 20分間で900-1100°C(H ₂)	有
29	1100	3	1	10分間で85-500°C(空気) 60分間500°C(空気) 20分間で500-900°C(H ₂) 60分間900°C(H ₂) 10分間で900-1100°C(H ₂)	有
30	1100	6	5	15分間で42-500°C(Ar) 15分間で500-900°C(H ₂) 60分間900°C(H ₂) 15分間で900-1100°C(H ₂)	有
31	1100	3	5	20分間で26-500°C(空気) 60分間500°C(空気) 10分間で500-750°C(H ₂) 60分間750°C(H ₂) 10分間で750-500°C(H ₂) 60分間500°C(Ar/C ₆ H ₆) 90分間500°C(H ₂) 30分間で500-1100°C(Ar)	無
32	1150	8	1	20分間で98-500°C(Ar)	無

実施例番号	成長温度 (°C)	触媒番号	成長時間 (分)	予処理条件	フィブリル 有無
				60分間500°C(Ar) 10分間で500-750°C(H ₂) 30分間750°C(H ₂) 20分間で750-1150°C(Ar) 15分間1150°C(Ar)	
33	1150	7	1	45分間で30-1150°C(H ₂) 15分間1150°C(H ₂)	無

表1に関する脚注

1. 触媒1は、H₂下で10分間で27-350°Cに加熱し、CO/H₂下で30分間で350-500°Cに加熱し、CO/H₂下で240分間500°Cに維持し、使用以前に室温に冷却した。
2. 触媒1は炭素繊維に担持させた。
3. 約18:1のH₂:C₆H₆を供給した。

【図面の簡単な説明】


第1図はFe₃O₄から構成される触媒粒子の分散例を示す繊維の形状写真、第2図はFe₃O₄から構成される触媒粒子の分散例を示す繊維の形状写真、第3図は50～150オングストロームの炭素シース中に封入された触媒粒子を示す繊維の形状写真、第4図は100～450オングストロームの直径の多数のフィブリルを触媒支持体及び反応残渣と共に示した繊維の形状写真、第5図は約250オングストロームの直径のフィブリルを触媒支持体及び反応残渣と共に示した繊維の形状写真である。

【 第1 図】




Fe₃O₄ 1 μm 38000x

【 第2 図】




Fe₃O₄ 1 μm 47000x

【 第3 図】



0.5 μm 47100x


【 第4 図】



1 μm 6200x

【第5図】

0.5 μ 37800x



フロントページの続き

(56)参考文献 特開 昭59-94620(J P, A)

特開 昭60-104526(J P, A)

特開 昭59-223299(J P, A)

特開 昭61-239019(J P, A)

特表 昭62-500943(J P, A)